

POLISOFT™
Codice: 161.5032

Panni soffici in tessuto-non-tessuto traforato, ideali per la lucidatura di superfici verniciate delicate.
Bobina ad estrazione centrale.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche Fisiche / Meccaniche		Norme <i>Test method</i>	Unità di misura	Valori	
1	Peso	ISO 9073.1	g/m ²	50 ± 10%	
2	Spessore	ISO 9073.2	mm	0.50 ± 0.10	
				Longitudinale (MD)	Trasversale (CD)
4	Carico a rottura	ISO 9073.3	daN	≥ 6.5	≥ 1.9
5	Allungamento a rottura	ISO 9073.3	%	≤ 70	≤ 150
6	Carico a rottura (umido)	ISO 9073.3	daN	≥ 5.5	≥ 1.3
7	Allungamento a rottura (umido)	ISO 9073.3	%	≤ 80	≤ 160
8	Capacità di assorbimento	EDANA 10.2- 96/2	%	≥ 750	
9	Tempo di assorbimento	EDANA 10.2- 96/1	Sec.	≤ 4	
10	Linting	EDANA 300.0.84	g/m ²	≤ 3.0	

Confezione di vendita:

POLISOFT - TNT soffice per lucidatura - bobina 250 strappi 22x40 cm
Codice: 161.5032
Confezione 6 pezzi

Conservazione:

Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: +20°C

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.