

MULTI-STAR

Stucco Poliestere 2K multifunzionale universale

Codice: 321.1001.02 - 321.1001.1

Multi-Star è un moderno stucco poliestere a grana fine, multifunzionale e universale, formulato appositamente per il riempimento e l'adesione ottimale su supporti in alluminio, lamiera zincata, acciaio e laminati in poliestere e vetroresina. Questo stucco è caratterizzato da una facile lavorabilità sia in alti spessori che in rasature sottili. Nel caso di alti spessori applicarlo in più passate. Può anche essere usato come stucco di finitura, lasciando una superficie liscia e senza pori. Ottimamente carteggiabile a secco sia a mano che a macchina senza intasare la carta abrasiva.

Caratteristiche tecniche:

Viscosità a 20°C: pastoso
Contenuto VOC: 2004/42/IIB (b) (250): <250 g/L
Densità: 1,840-1,860 Kg/L
Colore: giallo-beige

Campo di impiego:

Per tutti i settori in cui si utilizzano particolari in alluminio, leghe leggere, lamiera zincata, acciaio, ferro, vetroresina. Specificamente indicato per la riparazione di:

- Automobili
- Veicoli Commerciali e Industriali
- Vagoni ferroviari
- Autobus, Pullman
- Motocicli, Scooter
- Camper, Caravan
- Industria

Modalità di utilizzo:



La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e irruvidita per un'adesione ottimale.



Aggiungere il 2-3% in peso di induritore BPO.

Nota: Usare troppo induritore può portare alla macchiatura della finitura.



Applicazione manuale a spatola
Applicare entro 5 minuti a +20°C

È sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a +15°C.

La temperatura sopra i 20°C riduce la durata della miscela e accelera il tempo di essiccazione.



Tempo di essiccazione: 20 minuti a +20°C



Carteggiatura manuale a secco con P120-P320



Carteggiatura a macchina a secco con P120-P320

Per via dell'elevata sensibilità all'acqua della resina poliestere, tutti gli stucchi poliestere devono essere carteggiati solo a secco. In caso di carteggiatura a umido, l'acqua deve essere lasciata evaporare completamente

Confezione di vendita:

MULTI-STAR STUCCO POLIESTERE MULTIFUNZIONALE UNIVERSALE

Codice:	Capacità:	Confezione:
321.1001.02	Barattolo 0,250 Kg con induritore	24 pezzi
321.1001.1	Padella 1,800 Kg con induritore	10 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: da +18 a +20°C

Il prodotto così conservato ha una durata di circa 12 mesi dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.