

PLASTIC-STAR

Stucco poliestere per plastica

Codice: 321.1010

Plastic-Star è uno speciale stucco poliestere 2K, molto fine, specifico per la rifinitura prima della verniciatura dei particolari in plastica precedentemente riparati. Ha eccellenti proprietà di adesione ed è molto elastico e flessibile. Grazie alla sua finezza si ottiene una superficie omogenea e molto liscia, facilmente carteggiabile con ottimi risultati senza intasare la carta abrasiva.

Caratteristiche tecniche:

Viscosità a 20°C: pastoso

Contenuto VOC: 2004/42/IIB (b) (250): <250 g/L

Densità: 1,860 Kg/L

Colore: grigio scuro

Campo di impiego:

Per tutti i settori in cui si utilizzano particolari in plastica:

- Automobili
- Veicoli Commerciali e Industriali
- Vagoni ferroviari
- Autobus, Pulman
- Motocicli, Scooter
- Camper, Caravan
- Nautica
- Industria

Modalità di utilizzo:



La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e irruvidita per un'adesione ottimale.



Aggiungere il 2-3% in peso di induritore BPO.

Nota: Usare troppo induritore può portare alla macchiatura della finitura.



Applicazione manuale a spatola

Pot-life: 3-5 minuti a +20°C

È sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a +15°C.

La temperatura sopra i 20°C riduce la durata della miscela e accelera il tempo di essiccazione.



Tempo di essiccazione: 20-30 minuti a +20°C



Carteggiatura manuale a secco con P100-P320



Carteggiatura a macchina a secco con P100-P320

Per via dell'elevata sensibilità all'acqua della resina poliestere, tutti gli stucchi poliestere devono essere carteggiati solo a secco. In caso di carteggiatura a umido, l'acqua deve essere lasciata evaporare completamente.

Confezione di vendita:

PLASTIC-STAR STUCCO PER PLASTICA E FIBRA CARBONIO

Codice:

321.1010

Capacità:

Barattolo 0,500 Kg con induritore

Confezione:

6 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: da +18 a +20°C.

Il prodotto così conservato ha una durata di circa 8 mesi dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.